



المواد الناعمة المصاحبة لإنتاج الركام وتأثيرها على الخصائص الميكانيكية للخرسانة

أ. إبراهيم حسين بلاش

أ. محمد بشير أبو هدمة

a.blash@ceh.edu.ly

m.abohedmh@ceh.edu.ly

كلية التقنية الهندسية - هون

كلية التقنية الهندسية - هون

الملخص

تعتمد صناعة البناء والتشييد بشكل كبير على الإسمنت في تنفيذ الأبنية والبنية التحتية ، ونتيجة لارتفاع أسعار هذه المادة في السنوات الأخيرة في العالم بشكل عام ولبيبا بشكل خاص لأسباب مختلفة أهمها الأسباب الاقتصادية ، ركزت بعض الدراسات على خفض أسعار هذه المادة وذلك بخفض تكاليف إنتاجها ن طريق خفض تكاليف طاقة احتراق الكلنكر بإستبدال جزء من الكلنكر علي الكلوريد بممواد أخرى تكون مناسبة ولا تحتاج إلى المزيد من المعالجة الحرارية ، في حين ركزت بعض الدراسات الحديثة على إستبدال الإسمنت في الخرسانة بممواد مالئة ناعمة خاملة غير فعالة مع الخسارة في مقاومة الضغط كالمواد الناعمة المصاحبة لإنتاج الركام الخشن (غبرة الركام) .

وتتلخص الدراسة المعملية في إمكانية إنتاج الخرسانة بإستبدال جزء من الإسمنت بالمواد الناعمة المصاحبة لإنتاج الركام الخشن المارة من منخل رقم 200 بنسبة [10% ، 20% ، 30% ، 40% من وزن الإسمنت] . وقد أظهرت النتائج المتحصل عليها إمكانية إنتاج خرسانة بمقاومة ضغط مقبولة مع نسبة إضافة إلى غایة 30% الأمر الذي يعني إمكانية الاستفادة من هذه المواد والحفاظ على البيئة في الوقت نفسه .

الكلمات المفتاحية : الخرسانة ، مقاومة الضغط ، الإسمنت ، غبرة الركام ، البيئة .

ABSTRACT

Construction industry depends on the cement in the implementation of the building and infrastructure, and as a result of the rise in cement prices in the period benevolent in the world in general and Libya in particular, for various reasons the most important is the economic crisis. Some studies have focused on reducing the price of this substance by reducing its production costs, which in turn will reduce the clinker burning energy costs, by replacing a part of the high-chloride clinker with other appropriate materials, which do not require further heat treatment. While some recent studies have focused on the replacement of cement in concrete by filler material soft and inert ineffective with some loss in compressive strength. The present paper is briefly focusing on the ability of producing concrete by replacing a part of cement by soft substances that associated with the production of rough aggregate with different percentages [10%, 20%, 30% & 40%] of cement weight. The results obtained showed the possibility of the production of concrete with an acceptable compressive strength with an additive ratios up to 30%. In addition, the advantage of the rough aggregate will help having more clean.

Keywords : concrete, compressive strength, cement, soft substances, environment.



مقدمة

يعتبر الرومان أول من استعمل الخرسانة العادي في التاريخ من حوالي ألفي عام وقد استعملت في معظم أبنائهم لسهولة تشكيلها وإمكانية تنفيذها بعمالة مدربة تدريباً بسيطاً . تطورت الخرسانة تطوراً هائلاً منذ أن استخدمت لأول مرة كمادة إنشاء وشمل هذا التطور كل جوانبها فقد تطورت أساليب التصميم ونظرياته من المرونة واللدونة وتحسنت طرق التنفيذ والصيانة وكذلك ظهرت أحدث أنواع الآلات والمعدات المستعملة في الصناعة، وتعدت الأنواع المختلفة من الخرسانة تبعاً لمكوناتها ومتطلباتها بل أن التطور قد تدعى كل ذلك إلى ثورة في نواحي التطبيق والاستعمال بصورة لم يسبق لها مثيل فأخذت الخرسانة صوراً وأشكال جديدة معقدة وغير مألوفة تجدها في كل مكان وفي جميع النشاطات [1].

نتيجة لحركة الإعمار التي شهدتها ليبيا في السنوات الأخيرة ، والتي صاحبها إزدياد الطلب على مواد البناء وبالخصوص الركام الخشن الذي أدى إلى زيادة المخلفات المصاحبة لإنتاجه في ساحات الإنتاج مسبباً أضرار بيئية مما استوجب ضرورة إيجاد طريقة سليمة لخلص من هذه المخلفات من خلال إدخالها دورة مواد البناء مرة أخرى [2].



شكل 1 : المواد الناعمة المصاحبة لإنتاج الركام

أهداف الدراسة

الهدف من هذه الورقة هو دراسة مدى إمكانية استخدام المواد الناعمة المصاحبة لإنتاج الركام الخشن كمواد ناعمة تضاف إلى الخلطات الخرسانية كنسبة من وزن الأسمنت، والاستغلال الم المحلي في تطوير الخرسانة للرفع من قدرتها على سهولة الإensiاب ومقاومة إنفصال مكوناتها بالإضافة للرغبة في إيجاد بدائل محلية للمواد المستوردة ، بحيث تتضمن أهداف هذه الدراسة النقاط التالية :

- دراسة خواص الخرسانة وذلك بإضافة المواد الناعمة المصاحبة لإنتاج الركام الخشن (غرة الركام) كمادة ناعمة.
- التخلص من هذه المخلفات عن طريق إعادة استخدامها في إنتاج الخرسانة، الأمر الذي يساعد في خفض تكاليف الخلطة الخرسانية.
- تتبیه الجهات ذات العلاقة بإمكانية الاستفادة من مخلفات الركام والحلولة دون التخلص منها بالطرق التقليدية والأضرار البيئية المرتبطة على ذلك .

البرنامج العملي للدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة المشار إليها سلفاً تضمن البرنامج العملي القيام بعدة خطوات وهي :

- استجلاب عينات من المواد الناعمة والمتمثلة في غرة الركام من المحاجر .
- إجراء الإختبارات المعملية على المواد المكونة للخلطة الخرسانية ومقارنة نتائجها بحدود المواصفات ذات العلاقة .
- تنفيذ خلطات خرسانية بإضافة نسب مختلفة من المادة الناعمة إلى مكونات الخرسانة .



- تنفيذ مجموعة من الإختبارات المعملية والتي من شأنها تحديد ودراسة خواص الخرسانة في حالتها الطازجة والمتصلدة .
- دراسة وتحليل النتائج المتحصل عليها من الإختبارات المنفذة ومقارنتها بالمواصفات ذات العلاقة .
- الوصول إلى توصيات من شأنها التشجيع على استخدام المواد المستهدفة وإستمرار الدراسات في هذا الشأن .

المواد المستخدمة

الخرسانة هي عبارة عن خليط غير متجانس من الركام (الناعم + الخشن) والأسمنت والماء ، وفي هذه الدراسة تم استخدام مياه صالحة للشرب مصدرها شبكة المياه العامة لمدينة هون (صالحة للاستخدام في الخلطات الخرسانية) ، وأستخدم سمنت البورتلاندي العادي (Portland Cement) طبقاً للمواصفة الليبية (1997/340)^[3] من إنتاج مصنع البرج زليطن وإجراء الإختبارات اللازمة وتبين من النتائج أن الأسمنت مطابق للمواصفات الأمريكية (ASTM) ^[4] ، والجدول 1 يبين نتائج الإختبارات للأسمنت . أما الركام فقد تم استخدام ركام خشن (الحصى) تم جلبه من الكسارات الموجودة في منطقة الـ (جبال السوداء) جنوب منطقة الجفرة حيث يستخدم ركام شامل بدمج 40 % من ركام بقطر 8 ملم و 40 % بقطر 1 ملم و 20 % بقطر 2 ملم ، أما بالنسبة للركام الناعم (الرمل) فقد أستخدم رمل مصدره منطقة زلة شرق الجفرة ، ولأن نتائج التحليل المنخلي لنوعي الركام (الكبير + الصغير) لم تكن ضمن المواصفات والحدود الموصى بها لهذا السبب قمنا بتصميم التدرج الحبيبي لكي تتحصل على نتائج تكون مطابقة للمواصفات البريطانية (BS 882)^[5] والشكل 2 ، 3 يوضحان نتائج التحليل المنخلي للركام ، كذلك تم إجراء إختبار تعين الوزن الحجمي والوزن النوعي للركام (الكبير + الصغير) وفقاً للمواصفات الأمريكية (ASTM C127 & C128)^{[6][7]} ، والنتائج موضحة في الجدول 3,2 .

أما فيما يتعلق بالمواد الناعمة (غبرة الركام) فقد تم استجلابها من نفس الكسارات التي استجلب منها الركام الخشن ، بعد ذلك تم إجراء إختبارات المعملية عليها لتعيين حد اللدونة والسيولة وفقاً للمواصفات البريطانية 2 (BS 1377 Part 2: 1990)^[8] والناتج موضحة في الجدول 4 .

جدول(1) : نتائج إختبارات الأسمنت

الإختبار	المواصفات	الحدود	النتيجة
صلاحية الأسمنت في الموقع	ASTM C150 ^[4]	-	الأسمنت صالح للأستعمال
نوعة الأسمنت بإستخدام المناخل	ASTM C786 ^[5]	% لا يزيد عن 22	% 6.8
القوام القياسي للعجينة الأسمنتية	ASTM C187 ^[6]	33 - 35 ملم	33 ملم

جدول(2) : نتائج الوزن النوعي والحجمي للركام الكبير

الإختبار	المواصفات	الحدود	النتيجة
الوزن النوعي	ASTM C127 ^[9]	2.9 - 2.6	2.61
الوزن الحجمي	ASTM C29 ^[10]	-	1383 كجم / م ³




جدول(3) : نتائج الوزن النوعي والحجمي للركام الصغير


النتيجة	الحدود	المواصفات	الاختبار
2.69	2.9 – 2.6	ASTM C128 ^[11]	الوزن النوعي
١٠٣٦ كجم /م ^٣	-	ASTM C29	الوزن الحجمي

جدول(4) : نتائج اختبار المادة الناعمة (غبرة الركام)

تصنيف المادة ^[18]	^[8] PI = PL – LL	^[8] حد السيولة (LL)	^[8] حد الدلونة (PL)
طمي	%4.48	%22.173	%26.653



شكل 2 : التدرج الحبيبي للركام الكبير



شكل 3 : التدرج احبيبي للركام الصغير

وقد تم تصميم الخلطة الخرسانية في هذه الدراسة بالطريقة الوصفية وتعتمد هذه الطريقة على تحديد نسب مكونات الخلطة الخرسانية إستناداً لخلطات سابقة ، حيث يتم اختيار نسب معينة من الإسمنت والرمل والركام ويتم عمل خلطات خرسانية صغيرة وإجراء بعض التعديلات حتى نصل إلى الخلطة المناسبة ، بعد ذلك يتم الإستبدال الجزئي من وزن الإسمنت بالمادة الناعمة بنسبة مختلفة (%10 , %20 , %30 , %40) بعد نخلها على منخل رقم 200 بالإضافة إلى العينة المرجعية (%0) وتم إجراء الإختبارات للخرسانة في حالتها الطازجة والمتصدة . الجدول (5) يوضح أوزان مكونات الخلطات الخرسانية وعدد المكعبات المنفذة .

جدول(5) : أوزان مكونات الخلطة الخرسانية لكل خلطة

العينة	الإضافية(kg)	الإسمنت(kg)	الماء(kg)	الركام(kg)	الرمل(kg)	عدد المكعبات
% 0	0	15.6	7.8	42.5	21.25	9
R10	1.56	14.04	7.8	42.5	21.25	9
R20	3.12	12.48	7.8	42.5	21.25	9
R30	4.68	10.92	7.8	42.5	21.25	9
R40	6.24	9.36	7.8	42.5	21.25	9

الإختبارات على الخرسانة الطازجة والمتصدة
أجريت إختبارات على الخرسانة وهي في حالتها الطيرية والمتمثل في إختبار الهبوط (Slump Test) ، أما الإختبارات التي تم إجراؤها على الخرسانة وهي في الحالة المتصدة فهي إختبار مقاومة الضغط (Compressive Strength) وأختبار قياس سرعة الموجات فوق الصوتية (Ultrasonic Pulse Velocity) باستخدام الأجهزة المبينة في الجدول (6) .



جدول(6) : إختبارات الخرسانة

شكل جهاز الأختبار	المواصفة التي تم وفقها إجراء الإختبار	الغرض من الأختبار	اسم الأختبار
	المواصفة الأمريكية (ASTM C 143) ^[12]	تحديد قوام الخلطة الخرسانية بتعيين مدى هبوطها بعد تشكيلها على هيئة مخروط ناقص	إختبار الهبوط Slump Test
	المواصفة البريطانية (BS 1881 Part 116:1983) ^[13]	التحكم في جودة إنتاج الخرسانة	إختبار مقاومة الضغط Compressive Strength
	المواصفة الأمريكية (ASTM C 597) ^[14]	قياس كثافة المادة المختبرة و خواص المرونة لها من خلال سرعة النبضات خلالها	إختبار قياس سرعة الموجات فوق الصوتية Ultrasonic Pulse Velocity




نتائج اختبارات الخرسانة في الحالة الطازجة ومناقشتها

يتبيّن من النتائج الموضحة في الجدول 7 عدم ثأثر قيمة الهبوط للخلطة الخرسانية ببنسبة إضافة للمواد الناعمة (10%) مقارنة بالخلطة القياسية حيث كانت قيمة الهبوط متساوية لكل منها ومقداره 60 ملم، أما بالنسبة للخلطة الخرسانية بنسبة إضافة (20%) للمواد الناعمة يقل مقدار الهبوط ليصبح 54 ملم وهو تغير ليس بالكبير إذا ما قورن بالخلطة القياسية، أما بالنسبة للخلطة الخرسانية بنسبة إضافة للمواد الناعمة (30%) يقل مقدار الهبوط ليصبح مقداره 52 ملم ويزداد النقصان في قيمة الهبوط مع زيادة نسبة المادة الناعمة (40%) ليصبح مقداره 50 ملم وهي أقل قيمة للهبوط إذا ما قورنت بالخلطة القياسية المرجعية. الأمر يعود إلى أن زيادة نسبة المادة الناعمة في الخلطة يؤدي إلى زيادة لزوجتها وبالتالي ينعكس على الهبوط بإشتئاء نسبة الإضافة (10%) والتي لم تتأثّر فيها قيمة الهبوط حيث كانت نفس القيمة بالنسبة للخلطة القياسية والذي يوضح عدم تأثير الهبوط للخلطة الخرسانية عند هذه النسبة. وبشكل عام يتبيّن أن التغيير في الهبوط لباقي الخلطات (أي الخلطات بحسب إضافة للمواد الناعمة 20% و 30% و 40%) هو تغيير طفيف إذا ما قورن بالخلطة القياسية المرجعية كما هو موضح في الشكل 4.

الجدول (7) : قيم الهبوط لمختلف الخلطات

نوع الخلطة	مقدار الهبوط (مم)
القياسية	60
R10	60
R20	54
R30	52
R40	50



شكل 4 : نتائج اختبار الهبوط



نتائج اختبارات الخرسانة في الحالة المتصلة ومناقشتها

أظهرت نتائج اختبار مقاومة الضغط للعينات بعمر 28, 14, 7 يوم والموضحة في الجدول 4 إنخفاض في مقاومة الضغط بالنسبة لجميع الخلطات مقارنةً بالخلطة القياسية الأمر الذي يعني أن إضافة هذه المادة تؤثر على مقاومة الضغط للخرسانة بشكل سلبي ، حيث كانت مقاومة الضغط عند نسبة إضافة (10%) بعد 28 يوم 42.71 ميجاباسكال وهي أقصى قيمة لمقاومة الضغط بعد 28 يوم , وعند نسبة إضافة (20%) كانت مقاومة الضغط بعد 28 يوم 35.37 ميجاباسكال ، وانخفضت مقاومة الضغط بعد 28 يوم عند نسبة إضافة (30%) بشكل طفيف ليصبح 34.58 ميجاباسكال ، وعند نسبة إضافة (40%) تتحسن مقاومة الضغط بعد 28 يوم ليصبح 28.23 ميجاباسكال ، وهي أقل قيمة لمقاومة الضغط بعد 28 يوم في هذه الدراسة .

الأمر الذي يفسر بأن زيادة نسبة المادة الناعمة (غيره الركام) يؤثر بشكل سلبي على التماسك بين العجينة الإسمنتية والركام الخشن وهو ما يعكس على مقاومة الضغط للخرسانة فقل بزيادتها في الخلطة الخرسانية كما هو موضح في الشكل 5 .


كذلك يتبيّن من نتائج اختبار الموجات فوق الصوتية الموضحة في الجدول 10 على الرغم من تقاربها بأن سرعتها تزداد بزيادة نسبة المادة الناعمة في الخلطة كما هو موضح في الشكل 6 ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الفراغات في الخلطة والعائد إلى عدم التماسك بين العجينة الإسمنتية والركام الخشن وهو ما يفسر الإنخفاض في مقاومة الضغط لكل الخلطات الخرسانية بعمر 28, 14, 7 يوم .

الجدول (9) : نتائج اختبار مقاومة الضغط للخرسانة بعمر 7 ، 14 ، 28 يوم


مقاومة الضغط للخرسانة (ميغاباسكال) عند عمر			نوع الخلطة
28 يوم	14 يوم	7 أيام	
53.23	48.34	42.07	القياسية
42.71	41.21	35.71	R10
35.37	31.09	29.54	R20
34.58	29.99	26.85	R30
28.23	21.75	18.86	R40

جدول (10) : نتائج اختبار الموجات فوق الصوتية للخرسانة بعمر 3 ، 7 ، 14 ، 28 يوم

سرعة الموجات فوق الصوتية (كم/ثانية) عند عمر				نوع الخلطة
28 يوم	14 يوم	7 أيام	3 أيام	
5.01	4.92	4.72	4.68	القياسية
4.87	4.77	4.65	4.54	R10
4.81	4.70	4.59	4.42	R20
4.80	4.71	4.71	4.42	R30
4.77	4.63	4.61	4.35	R40



شكل 5 : نتائج اختبار مقاومة الضغط بعمر 7 , 14 ، 28 يوم



شكل 6 : نتائج اختبار الموجات فوق الصوتية بعمر 3 , 7 , 14 ، 28 يوم

الخلاصة

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تأثير الإستبدال الجزئي للأسمنت بالمواد الناعمة المصاحبة لإنتاج الركام في الخلطة الخرسانية وبناءً على النتائج المتحصل عليها يمكن أن تستلخص الآتي :

- تتناقص قيمة الهبوط في الخلطة الخرسانية الطازجة بزيادة نسبة المادة الناعمة في الخلطة الخرسانية.
- تتناقص مقاومة الضغط للخرسانة بزيادة نسبة المادة الناعمة في الخلطة الخرسانية ، حيث كانت مقاومة ضغط 42.71 ميجاباسكال بعد 28 يوم عند إضافة المادة الناعمة بنسبة 10% أي بنسبة إنخفاض 20% من المقاومة المرجعية ، ثم إنخفضت مقاومة الضغط 35.37 ميجاباسكال بعد 28 يوم عند نسبة إضافة 20% أي بنسبة إنخفاض 34% من المقاومة المرجعية ، ثم حصل انخفاض طفيف جداً في مقاومة الضغط 34.58 ميجاباسكال عند نسبة إضافة 30% أي بنسبة إنخفاض 35% من المقاومة المرجعية ، ثم حصل إنخفاض في مقاومة الضغط إلى 28.23 ميجاباسكال بعد 28 يوم عن عند نسبة إضافة 40% أي بنسبة إنخفاض 47% من المقاومة المرجعية .



- في هذه الدراسة تم الحصول على أقصى مقاومة ضغط عند نسبة إضافة للمواد الناعمة (10%) من وزن الإسمنت في الخلطة الخرسانية .
- تساهمن عملية استخدام المواد الناعمة المصاحبة لإنتاج للركام (غرة الركام) في تقليل تكلفة التخلص منها كما تساهمن في تقليل تكلفة الخرسانة بشكل عام ، بالإضافة إلى التقليل من التلوث البيئي .

الوصيات

- إمكانية استخدام المواد الناعمة المصاحبة لإنتاج الركام كبديل للمواد الناعمة الأخرى المستوردة المكلفة .
- التوسع في إجراء المزيد من الدراسات لاستخدام مخلفات مواد البناء في الخرسانة .
- دراسة تأثير الاستبدال على خواص الخرسانة الأخرى كمقاومة الشد والإحناء والنفاذية في الأبحاث المستقبلية .
- يوصى بإستخدام نسبة إضافة الأمثل في هذه الدراسة .
- استخدام هذه الخرسانة في رصف الأراضي وعمل أحواض الزهور والنوافير .

المراجع

- [1] محمود إمام , " الخرسانة، الخواص، الجودة والإختبارات "، الإصدار الأول، 5 - 50 – ISBN 977-5069 ، جامعة المنصورة ، مصر، 2002 .
- [2] علي محمد الترهوني، الصادق عبيد، محمد الشيباني، عبدالعزيز الصادق إمبارك، "تحسين خواص الخرسانة ذاتية الدمك بإستخدام المواد الناعمة المصاحبة لإنتاج الركام "، مجلة البحوث الهندسية العدد 18، جامعة طرابلس، ليبيا، 2013.
- [3] المركز الوطني الليبي للمواصفات والمعايير القياسية، " المواصفة القياسية الليبية رقم 340 للإسمنت البورتلاندي " ، ليبيا، 1997 .
- [4] America Society for Testing and Materials," Annual Book of American Standards for Testing and Materials ", Part 2, Vol.4,2004.
- [5] America Society for Testing and Materials," ASTM C150: Standard Specification for Portland Cement ", 2007.
- [6] America Society for Testing and Materials," ASTM C786: Standard Test Method for Fineness of Hydraulic Cement and Raw Materials ",1996.
- [7] America Society for Testing and Materials," ASTM C187: Standard Test Method for Normal Consistency of Hydraulic Cement ", 1990.
- [8] British Standard Institution, " BS 1377 Part 2 : Methods of Test for Soils for Civil Engineering Purposes ", 1990.
- [9] America Society for Testing and Materials," ASTM C127: Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates ", 1985.
- [10] America Society for Testing and Materials, " ASTM C29: Standard Test Method for Unit Weight and Voids in Concrete ", 1985.
- [11] America Society for Testing and Materials, " ASTM C128: Standard Test Method for Testing for Specific Gravity and Absorption Capacity of Fine Aggregates ", 1985.
- [12] America Society for Testing and Materials, "ASTM C143: Standard Test Method for Slump of Hydraulic - Cement Concrete ", 2003.
- [13] British Standard Institution, " BS 1881 Part 116: The Compressive Strength of Cubic Concrete Specimens ", 1983.
- [14] America Society for Testing and Materials, " ASTM C597: Standard Test Method for Pules Velocity Through Concrete ", 2016.