



## دراسة تأثير الاستبدال الجزئي للإسمنت بغيرة الرخام على مقاومة الضغط للخرسانة

د.فرحات غريبي فرحات\*  
Farhat.g.Farhat@gmail.com

أ. إبراهيم حسين بلاش\*  
a.blash@ceh.edu.ly

أ. محمد بشير أبو هدمة\*  
m.abohedmh@ceh.edu.ly

هبة علي حامد\*  
heabaali4114@gmail.com

مراد أبوبكر الأغا\*  
morad55593@gmail.com

محمد صلاح أبو هدمة\*  
Mohamed.salah1235@outlook.com

\* كلية التقنية الهندسية - هون

### الملخص

تهدف هذه الورقة لدراسة إمكانية الاستبدال الجزئي للإسمنت بالمواد الناعمة المصاحبة لقص وتشكيل الرخام ( غبرة الرخام ) في الخلطة الخرسانية وتأثيرها على مقاومة الضغط للاستفادة منها عن طريق إدخالها مرة ثانية في دورة مواد البناء بدلاً من رميها في الأماكن المفتوحة مما يسبب في إلحاق الضرر بالبيئة .  
ولتحقيق الهدف المرجو من هذه الدراسة تم تنفيذ عدة خلطات بنسب مختلفة من غبرة الرخام وهي ( 0% ، 25% ، 30% ، 35% ، 40% ، 45% ، 50% ) من وزن الإسمنت ودراسة مدى تأثيرها على خواص الخرسانة في الحالتين الطازجة والمتصلدة .  
أشارت النتائج المتحصل عليها انخفاض في مقاومة الضغط بزيادة نسبة غبرة الرخام ، وقد خلصت الدراسة إلى جملة من المقترحات والتوصيات والتي من أهمها تشجيع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من هذه المادة وكذلك التركيز على متابعة الأبحاث في هذا المجال .  
**الكلمات المفتاحية :** الخرسانة ، الخرسان الخضراء ، مقاومة الضغط ، غبرة الرخام ، البيئة .

### Abstract

This paper aims to study the possibility of partial replacement of marble powder with cement in concrete mix and its effect on compressive strength to making use of this material by using it again in building materials cycle instead of being thrown in open areas in an environmentally harmful way.

To achieve this target , concrete mixes were carried out with different percentages of marble powder , which are ( 0% , 25% , 30% , 35% , 40% , 45% , 50% ) of cement weight and study effect on concrete's characteristics in fresh and hardened case.

The results indicates to lose of compressive strength with increasing marble powder percentage in concrete mix . The study concluded with a number of proposals and recommendations, the most important was to encourage the relevant authorities to take advantage of this material as well as focusing on the follow – up researches in this field.

**Keywords:** concrete, green concrete, compressive strength, marble powder, environment.

### 1 المقدمة

لقد بدأ العالم الآن يركز على أهمية الطبيعة وضرورة الحفاظ عليها وتم اعتماد هذا المبدأ في كثير من المجالات منها مجال الخرسانة الخضراء .

الخرسانة الخضراء هو مفهوم يعبر عن استخدام مواد صديقة للبيئة في تصنيع الخرسانة ، ويتم إنتاجها عن طريق استخدام النفايات كبديل جزئي أو كلي لأحد مكونات الخلطة الخرسانية لتجنب عبئ التخلص منها ، وللتقليل من استهلاك الطاقة أثناء عملية الإنتاج ، وبذلك تقل تكلفة إنتاج الخرسانة مثل استخدام المواد غير العضوية المتبقية مثل غبار الحجر ، الخرسانة المكسرة ، النفايات الرخامية كركام أخضر في صناعة الخرسانة ، بالإضافة إلى ذلك استبدال الإسمنت بكميات كبيرة من الرماد المتطاير ، غبار السليكا ، بودرة الرخام من أجل تطوير إسمنت أخضر جديد [1] .



## 2. مشكلة البحث

تعتبر مخلفات مصانع الرخام من أحد أخطر الملوثات الصناعية للبيئة والصحة ، حيث أن غياب طرق هندسية بيئية للتخلص السليم منها ورميها بشكل عشوائي يتسبب بالكثير من المشاكل البيئية والصحية ، لذلك ركزت هذه الدراسة على دراسة تأثير الاستبدال الجزئي لبودرة الرخام بالإسمنت وذلك لأجل المحافظة على البيئة من أضرار المخلفات الخام والاستفادة منها لتخفيض تكلفة الخرسانة.

## 3. أهداف الدراسة

الهدف من المشروع هو دراسة مدى إمكانية استخدام المواد الناعمة المصاحبة والنااتجة عن قص وتشكيل الرخام بحيث تضاف إلى الخلطات الخرسانية كنسبة من وزن الإسمنت وذلك لاستغلال هذه المخلفات في تصنيع الخرسانة وبذلك يتم التخلص منها بطريقة مناسبة ومحافظة على البيئة وترتكز هذه الأهداف على الآتي :

- دراسة خواص الخرسانة و ذلك بإضافة المواد الناعمة الناتجة عن قص الرخام (بودرة الرخام).
- التخلص من هذه المخلفات عن طريق إعادة استخدامها في إنتاج الخرسانة مما يساعد في خفض تكاليف الخلطة الخرسانية.
- تنبيه الجهات ذات العلاقة بإمكانية الاستفادة من مخلفات الرخام و الحيلولة دون التخلص منها بالطرق التقليدية والتي تعتبر مضرّة بالبيئة.

## 4. المواد المستخدمة

### 1. الأسمنت :

لأهمية الإسمنت في الخلطة الخرسانية حيث يعتبر من أهم المواد اللاصقة لما له من خاصية التماسك والتلاصق سواءً في الهواء أو تحت الماء ، لذلك تم استخدام إسمنت بورتلاند عادي (Portland Cement) طبقاً للمواصفة القياسية الليبية (2009/340م) [2] ، وسيتم عرض الاختبارات التي أجريت على الإسمنت في الجدول 1:

جدول 1 : نتائج اختبارات الأسمنت

الحدود	النتيجة	المواصفات	الاختبار
-	صالح للاستعمال	ASTM C150 [3]	صلاحية الإسمنت في الموقع
33 – 35 ملم	34 ملم	ASTM C187 [4]	القوام القياسي للعبينة الإسمنتية

### 1. الركام الكبير ( الخشن ) :


مصدر الركام في الدراسة هو إحدى الكسارات الواقعة في مدينة سوكنه بمنطقة الجفرة وتم إحضاره بمقاسات مختلفة والجدول 2 ، 3 يبين نتائج الاختبارات للركام الكبير.

جدول 2 : نتائج اختبارات الركام الكبير

الحدود	النتيجة	المواصفات	الاختبار
2.5 – 2.8	2.57	ASTM C127 [5]	الوزن النوعي
-	1302 كجم / م <sup>3</sup>	ASTM C29 [6]	الوزن الحجمي
-	41.53 %		نسبة الفراغات
-	1.09 %		نسبة الامتصاص

جدول 3 : نتائج اختبارات التحليل المنخلي للركام الكبير [7]

النسبة المئوية المارة للتراكمي (%)	النسبة المئوية للمحجوز التراكمي (%)	نسبة المحجوز (%)	وزن المحجوز (جرام)	قطر المنخل (ملم)
100.000	0.000	0.000	0.000	25.00
95.000	5.000	5.000	250.000	19.00
59.588	40.412	35.412	1770.600	12.60
19.914	80.086	39.674	1983.700	9.50
0.050	99.950	19.864	933.200	4.75
0.000	100.000	0.050	2.500	2.36
0.000	0.000	0.000	0.000	Pan
274.552	325.448	100	4940	المجموع



شكل 1 التدرج الحبيبي للركام الكبير

## 2. الركام الصغير ( الناعم ) :


مصدره مدينة زله وتم جلبه من أحد محاجر مدينة هون بمنطقة الجفرة ، والجدول 4 يبين نتائج الاختبارات للركام الصغير .

جدول 4 : نتائج إختبارات الركام الصغير

الحدود	النتيجة	المواصفات	الإختبار
2.8 – 2.5	2.676	ASTM C128 [8]	الوزن النوعي
-	1302 كجم / م <sup>3</sup>	ASTM C29 [6]	الوزن الحجمي

جدول 5: نتائج إختبارات التحليل المنخلي للركام الصغير [12]

النسبة المئوية المارة للتراكمي (%)	النسبة المئوية للمحجوز التراكمي (%)	نسبة المحجوز (%)	وزن المحجوز (جرام)	قطر المنخل (ملم)
100.000	0.000	0.000	0.000	9.50
99.333	0.667	0.667	20.000	4.75
78.615	21.385	20.719	621.560	2.36
69.366	30.634	9.249	277.460	1.18
60.494	39.506	8.872	266.160	0.60
56.102	43.898	4.392	131.760	0.30
21.007	78.993	35.095	1052.860	0.15
		21.007	630.200	Pan
484.917	215.083	100.00	3000.00	المجموع



شكل 2 التدرج الحبيبي للركام الصغير

3. الماء :


الماء المستعمل في هذه الدراسة مياه صالحة للشرب مصدرها شبكة المياه العامة لمدينة هون ( صالحة للإستخدام في الخلطات الخرسانية ).

4. غبرة الرخام :

تم إجراء إختبارات تعيين حد السيولة واللدونة وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول 6 .

جدول 6 : نتائج إختبارات حد السيولة واللدونة

النتيجة	المواصفات	الإختبار
% 26.5	ASTM D 4318-00 <sup>[9]</sup>	حد السيولة
% 24.93		حد اللدونة
طمي		تصنيف المادة



شكل 3 منحني حد السيولة

#### 5. تصميم الخلطة الخرسانية

تم تصميم الخلطة الخرسانية وفقاً لطريقة معهد الخرسانة الأمريكي <sup>[10]</sup> ACI 211.91 ، وبهذه الطريقة تم تحديد نسب الخلط للمواد مع إضافة حوالي 15% لتعويض الفاقد اثناء عملية الخلط وكانت نسب مكونات الخلطة الخرسانية موضحة في الجدول 7 .



جدول 7 : نسب مكونات الخلطة


حجم المكعبات + % 15	الكولينية	الرمل	الماء	الركام الكبير	الإسمنت	المادة	
0.035	237.917	591.643	205.000	859.320	427.080	الوزن كجم	
غبرة الرخام	الكولينية	الرمل	الماء	الركام الكبير	الإسمنت	المادة	الخلطة القياسية % 0
0.0000	8.311	20.667	7.161	30.017	14.918	الوزن كجم	
غبرة الرخام	الكولينية	الرمل	الماء	الركام الكبير	الإسمنت	المادة	نسبة % 25
3.730	8.311	20.667	7.161	30.017	11.189	الوزن كجم	
غبرة الرخام	الكولينية	الرمل	الماء	الركام الكبير	الإسمنت	المادة	نسبة % 30
4.476	8.311	20.667	7.161	30.017	10.443	الوزن كجم	
غبرة الرخام	الكولينية	الرمل	الماء	الركام الكبير	الإسمنت	المادة	نسبة % 35
5.221	8.311	20.667	7.161	30.017	9.697	الوزن كجم	
غبرة الرخام	الكولينية	الرمل	الماء	الركام الكبير	الإسمنت	المادة	نسبة % 40
5.967	8.311	20.667	7.161	30.017	8.951	الوزن كجم	
غبرة الرخام	الكولينية	الرمل	الماء	الركام الكبير	الإسمنت	المادة	نسبة % 45
6.713	8.311	20.667	7.161	30.017	8.205	الوزن كجم	
غبرة الرخام	الكولينية	الرمل	الماء	الركام الكبير	الإسمنت	المادة	نسبة % 50
7.459	8.311	20.667	7.161	30.017	7.459	الوزن كجم	
غبرة الرخام	الكولينية	الرمل	الماء	الركام الكبير	الإسمنت	المادة	الأجمالي
33.566	58.175	144.668	50.126	210.120	70.863	الوزن كجم	

#### 6. نتائج اختبارات الخرسانة الطازجة ومناقشتها ● اختبار الهبوط

تم إجراء اختبار الهبوط وفقاً للمواصفة الأمريكية [11] ASTM C143 وكانت النتيجة كما في الجدول 8 ، حيث لوحظ أن مقدار الهبوط يزداد بزيادة نسبة المادة الناعمة ( بودرة الرخام ) في الخلطة الخرسانية وذلك بسبب انخفاض نسبة الإسمنت في الخلطة الخرسانية والذي يعمل كمادة لاحمة لمكونات الخلطة وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى انخفاض درجة التشغيلية لها .

جدول 8 : نتائج الهبوط

نسبة غبرة الرخام (%)	القياسية	25	30	35	40	45	50
الهبوط ( ملم )	85	84	82	80	79	77	76




شكل 4 منحنى الهبوط

#### 7. نتائج اختبارات الخرسانة المتصلدة ومناقشتها ● اختبار مقاومة الضغط :


تم إجراء الاختبار وفقاً للمواصفة القياسية البريطانية [12] BS 1881 ، والنتائج المتحصل عليها كما هي موضحة في الأشكال 5 ، 6 ، 7 . يبين الشكل 5 مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية بعمر 7 أيام وهي ( 23.2 ، 23.9 ، 28.5 ، 41.7 ) ، والشكل 6 يبين الشكل 6 مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية بعمر 14 يوم هي ( 20.1 ، 23.4 ، 23.8 ، 27.4 ، 30.6 ، 43.9 ) ، والشكل 7 يبين الشكل 7 مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية بعمر 28 يوم كما تبين من الشكل 7 هي ( 15.2 ، 19.5 ، 21.4 ، 30.3 ، 30.4 ، 32.3 ، 33 ، 51.2 ) .  
من خلال الأشكال السالف ذكرها أعلاه يتضح جلياً مقاومة الضغط تزداد بازدياد عمر الخرسانة وتقل بازدياد نسبة غبرة الرخام لجميع الخلطات ولكل الأعمار مقارنةً بالخلطة المرجعية ( 0% ) ، حيث أن أفضل نسبة إضافة كانت 25% والتي أعطت مقاومة ضغط مقدارها 33 ميجاباسكال بعمر 28 يوم ثم تليها نسبة إضافة 30% والتي أعطت بدورها مقاومة ضغط مقدارها 32.3 ميجاباسكال لنفس العمر ، في حين كانت النتائج متقاربة جداً عند نسب إضافة 35% ، 40% حيث




كانت مقاومة الضغط بعمر 28 يوم 30.4 ، 30.3 ميجاباسكال على التوالي ، وأقل النتائج لمقاومة الضغط بعمر 28 يوم هي 21.4 ، 19.5 ميجاباسكال لنسب إضافة 45% ، 50% على التوالي وهما متقاربتين إلى حد ما . الأمر الذي يدل على أن زيادة نسبة غيرة الرخام في الخلطة الخرسانية يؤثر بشكل سلبي على التماسك بين مكوناتها وهو ما ينعكس بصورة سلبية على مقاومة الضغط للخرسانة .



شكل 5 منحنى مقاومة الضغط للمكعبات بعمر 7 أيام



شكل 6 منحنى مقاومة الضغط للمكعبات بعمر 14 يوم



شكل 7 منحنى مقاومة الضغط للمكعبات بعمر 28 يوم

## 8. الخلاصة

نتيجةً للاستبدال الجزئي للإسمنت بالمواد الناعمة ودراسة تأثيراتها على الخرسانة الطازجة والمتصلدة يمكن أن نستخلص الآتي :

1. تتناقص قيمة الهبوط في الخلطة الخرسانية الطازجة مع زيادة نسبة المادة الناعمة (غبرة الرخام).
2. تتناقص قيمة مقاومة الضغط للخلطة الخرسانية مع زيادة نسبة المادة الناعمة (غبرة الرخام).
3. نسبة الإضافة المثلى هي 25% والتي حققت أعلى مقاومة ضغط للخرسانة بعمر 28 يوم.
4. أقل قيم لمقاومة الضغط للخرسانة بعمر 28 يوم وذلك عند نسب إضافة 45% ، 50% على .

## التوصيات

1. استخدام نسبة الاستبدال الجزئي للإسمنت بالمواد الناعمة بحيث لا تتعدى 30% .
2. دراسة تأثير الاستبدال على خواص الخرسانة الأخرى كمقاومة الشد ومعامل المرونة والنفاذية في الأبحاث المستقبلية .
3. استخدام هذه الخرسانة في رصف الأرضيات وعمل أحواض الزهور والنافورات والديكورات بشكل عام .
4. توفر هذه الطريقة وسيلة علمية جيدة للتخلص من هذه المواد عن طريق دفنها في الخرسانة وبالتالي التقليل من التلوث البيئي .

## المراجع

- [1] محمود إمام ، " الخرسانة ، الخواص، الجودة والاختبارات " ، الإصدار الأول ، 5 - 50 - ISBN 977-5069 ، جامعة المنصورة ، مصر، 2002 .
- [2] المركز الوطني الليبي للمواصفات والمعايير القياسية، " المواصفة القياسية الليبية رقم 340 للإسمنت البورتلاندي " ، ليبيا، 1997 .
- [3] America Society for Testing and Materials," ASTM C150 : Standard Specification for Portland Cement " , 2007.
- [4] America Society for Testing and Materials, " ASTM C187 : Standard Test Method for Amount of Water Required for Normal Consistency of Hydraulic Cement Paste " , 2002.
- [5] America Society for Testing and Materials," ASTM C127: Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates " , 1985.



- [6] America Society for Testing and Materials, " ASTM C29: Standard Test Method for Unit Weight and Voids in Concrete ", 1985.
- [7] British Standard Institution, " BS 882 : 1992 , Specification of Aggregate from Natural Sources for Concrete " , London , 1983 .
- [8] America Society for Testing and Materials, " ASTM C128: Standard Test Method for Testing for Specific Gravity and Absorption Capacity of Fine Aggregates ", 1985.
- [9] America Society for Testing and Materials , " D 4318 : Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of soils " , 2000.
- [10] American Concrete Institute , " ACI 211.1 Standard Practice for Selecting Proportions for Normal , Heavyweight , and Mass Concrete " , 1991 .
- [11] America Society for Testing and Materials, "ASTM C143: Standard Test Method for Slump of Hydraulic - Cement Concrete " , 2003.
- [12] British Standard Institution, " BS 1881 Part 116: The Compressive Strength of Cubic Concrete Specimens " , London , 1983.